

DESCRIÇÃO

- Tinta à base de resinas alquídicas, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante, lavável, em conformidade à NBR 15494:
 - Poder de cobertura de tinta seca: mínimo de 75% para cores claras e mínimo de 85% para cores escuras. (NBR 15314).
- Cores prontas.
- Rendimento médio: 12,5 m²/ litro/ demão
- Diluente: aguarrás.

Protótipo comercial

- CORALAR esmalte sintético - standard
- EUCALAR esmalte sintético - standard
- FUTURA SUPER esmalte sintético - standard
- GLASURIT madeira e metais - standard
- HYDRONORTH esmalte sintético multiuso - standard
- NOVACOR esmalte sintético metal & madeira - standard
- PEG & PINTE esmalte sintético extra - standard
- UNIVERSO esmalte sintético - standard

Obs: Os protótipos comerciais homologados são fabricados por empresas que possuem certificação "COATINGS CARE" - Programa de conscientização e compromisso que os agentes de toda a cadeia produtiva de tintas podem assumir em âmbito mundial em prol da saúde e segurança e da não-agressão ao meio ambiente. Devem ainda estar em conformidade com o processo de avaliação realizado no âmbito do Programa Setorial de Qualidade - PSQ do PBQP-H - Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

APLICAÇÃO

- Uso geral para exteriores e interiores, em superfícies de metais ferrosos, galvanizados ou madeira.
- Pode ser aplicado, também, em alvenarias internas e externas, de acordo com especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem (NBR 13245).
- As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento.
- Quando necessário ou especificado, aplicar a massa (ver ficha S14.03 Massa niveladora para madeira).
- Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, os objetos devem ser protegidos de danos com respingos, devendo ser cobertos com jornais, plásticos, etc.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que possam transportar poeira ou partículas suspensas no ar para a pintura.
- A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante.
- A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver, de acordo com instruções do fabricante.
- Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com indicação do fabricante.
- Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 12 horas).
- Proteger o local durante o tempo necessário para a secagem final, conforme indicação do fabricante (8 a 24 horas).

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços

Ficha	S14.02	Massa niveladora para exterior e interior
Ficha	S14.03	Massa niveladora para madeira

Ficha	S14.04	Massa niveladora para interior
Ficha	S14.18	Fundos para metais
Ficha	S14.19	Fundos para madeira
Ficha	S14.20	Fundos para alvenaria, reboco, concreto e gesso

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloração.
- A Fiscalização pode, a seu critério, solicitar a execução de 3ª demão de pintura, caso não considere suficiente a cobertura depois da 2ª demão.

SERVIÇOS

15.01	PINTURA / ESTRUTURA
15.01.004	ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA
15.01.012	ESMALTE SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA
15.02	PINTURA FORRO / PAREDES INTERNAS
15.02.019	ESMALTE
15.02.052	ESMALTE EM FORRO DE MADEIRA
15.03	PINTURA / ESQUADRIAS
15.03.006	ESMALTE SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.007	ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
15.03.009	ESMALTE EM CERCAS, PORTÕES, GRADIS
15.03.021	ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
15.03.041	ESMALTE EM RODAPÉS, BAGUETES E MOLDURAS DE MADEIRA
15.03.060	FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTÉTICA (ESMALTE)
15.04	PINTURA / EXTERNA
15.04.015	ESMALTE EM SUPERFÍCIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

15.01.004	15.02.019	15.02.052	15.03.006
15.03.007	15.03.009	15.03.021	15.03.041
15.03.060	15.04.015		

- Fornecimento dos materiais e execução do serviço, inclusive preparo da superfície (constituindo limpeza e lixamento); são previstas 2 demãos de pintura de acabamento e 1 demão de fundo primer. Para pintura em estrutura e esquadrias, o fundo primer, específico para cada material a ser pintado, será pago em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

15.01.004	15.01.012		
• m ² - pela área de projeção horizontal.			
15.02.019	15.02.052		
• m ² - pela área efetivamente pintada.			
15.03.006	15.03.007	15.03.009	15.03.021
• m ² - pela área de vão de luz ou pela área de projeção do conjunto no plano vertical ou horizontal, sendo:			
- Esquadrias vazadas, gradis, vedações com tela e/ou vidro - multiplicar por 1 (uma vez);			
- Esquadrias com vedação cega pintada sem batentes - multiplicar por 2 (duas vezes);			

Serviços


Etapas
Pintura

S14.09

Tinta
esmalte
sintético
standard


Revisão	5
Data	30/09/11

Página
1/2



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário



Etapa

Pintura

\$14.09

**Tinta
esmalte
sintético
standard**

Revisão 5
Data 30/09/11

Página
2/2

- Esquadrias com vedação cega pintada com batentes - multiplicar por 3 (três vezes);
- Esquadrias de enrolar ou pantográficas - multiplicar por 3 (três vezes);
- Janelas tipo veneziana ou persianas de enrolar - multiplicar por 5 (cinco vezes);
- Divisórias, lambris, revestimentos internos em armários, prateleiras, painéis: pela área real pintada.

15.03.041 15.03.060

- m - pelo comprimento real.

15.04.015

- m² - pelas áreas efetivamente pintadas.

NORMAS

- NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações não industriais – Classificação
- NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.
- NBR 15314:2005 - Tintas para construção civil - Método para avaliação de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do poder de cobertura em película de tinta seca obtida por extensão.
- NBR 15494:2010 - Tintas para construção civil - Tinta brilhante à base de solvente com secagem oxidativa - Requisitos de desempenho de tintas para edificações não industriais.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário